

EC3

ENDUIT COLLE POLYVALENT

[COLLER
REBOUCHER
ENDUIRE]

- ▶ ASSEMBLAGE ET COLLAGE DE CARREAUX
- ▶ COLLAGE EN DOUBLAGE DE PLAQUES DE PLÂTRE AVEC OU SANS ISOLANT
- ▶ COLLAGE DES BANDES À JOINT
- ▶ ENDUISAGE EN CHARGE
- ▶ PONÇAGE FACILE

USAGE

Enduit colle en poudre, intérieur, pour application manuelle.

SUPPORTS

EC3 s'applique sur supports bruts ou peints :

- Plâtre, plaques de plâtres,
- Carreaux de plâtre,
- Anciens fonds peints,
- Tous enduits,
- Ciment, béton, béton cellulaire, parpaings, briques, pierres.

RECOUVREMENT

EC3 est recouvrable par tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux.

CARACTÉRISTIQUES physiques et techniques

EC3 : Colle en poudre à base de produits de carrières et de liant cellulosique.

- Caractérisation (NFT 36-005) : famille III-3
- Codification (EN 16-566) : $G_3S_1V_0W_0A_0C_0R_0$
- Taux de gâchage : rebouchage : 38% d'eau
(soit 0,38 l d'eau pour 1 kg de poudre)
collage/égalisation : 42% d'eau
(soit 0,42 l d'eau pour 1 kg de poudre)
- Épaisseur d'application : rebouchage : sans limite
égalisation : jusqu'à 5 mm
- Consommation : collage : 2 à 3 kg/m²
égalisation : 1,1 kg/m²/mm
- Temps d'utilisation : 1h45
- Recouvrement : 24h à 48h en moyenne (après séchage complet)
- Couleur : blanc
- White Index : 50
- Dureté shore : 75
- Adhérence enduit/support (EN 16-566) : > 0.5 MPa
- Marquage CE & déclaration de performance :
DOP n° TOUPRET - 04

CONDITIONS d'utilisation et de stockage

- Matériel de mise en œuvre : lame à enduire, lisseuse
- Nettoyage des outils : les résidus d'enduit s'enlèvent après séchage en frottant, l'utilisation d'eau n'est pas une nécessité.
- Conservation de l'enduit : produit garanti 12 mois, facture d'achat faisant foi, dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri de l'humidité.

CONDITIONNEMENT

- Sacs de 5 kg et 20 kg



RECOMMANDATIONS et précautions d'emploi

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.
- Préparer l'enduit avec une eau à température ambiante.
- Ne pas appliquer EC3 sur du polystyrène, du papier peint ni en extérieur.
- L'utilisation en épaisseur sur supports bloqués entraîne une augmentation du temps de séchage.
- L'enduisage en charge sur supports peints et bloqués nécessite, au préalable, des travaux préparatoires favorisant l'absorption.

PRÉPARATION DES FONDS

- Les supports seront préparés conformément aux DTU.
- Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

DOCUMENTS NORMATIFS à consulter

- EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.
- NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : travaux de peinture des bâtiments.
- DTU 59.4 (NFP 74-204) : mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux.
- DTU 25.31 (NF P72-202-2) : ouvrages verticaux ne nécessitant pas l'application d'un enduit au plâtre. Exécution des cloisons ou carreaux de plâtre.
- DTU 25.41 (NF P 72-203-1) : ouvrages plaques de plâtre.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- FDS disponible sur www.quickfds.fr et www.toupret.com
- La déclaration environnementale a été déposée sur le site www.declaration-environnementale.gouv.fr et elle est consultable sur le site www.inies.fr
- Fiche DOP disponible sur www.toupret.com

Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale d'EC3 sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société TOUPRET. Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art et suivant nos recommandations. Les informations sont données pour des applications réalisées à 20°C, 50% d'hygrométrie et sur des supports normalement absorbants. Les temps sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).